


ACOUSTIC GROUP
ПЕРЕВІРЕНО ІНЖЕНЕРАМИ
ДОВЕДЕНО ЧАСОМ

ЗВУКОІЗОЛЮЮЧЕ ВИРІВНЮЮЧЕ ПОКРИТТЯ

ШУМОПЛАСТ®

ЗБІЛЬШУЄ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЮ ДО

+31 дБ!

SHUMANET.UA

- ВИСОКА ШВИДКІСТЬ І ПРОСТОТА НАНЕСЕННЯ
- НЕ ПОТРЕБУЄ ПІДГОТОВКИ ОСНОВИ
- ЗАКРИВАЄ РОЗВЕДЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ ПО ПІДЛОЗІ

ШУМОПЛАСТ®


ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ НЕРІВНИХ ПЕРЕКРИТТІВ

ШУМОПЛАСТ®

ЗВУКОІЗОЛЮЮЧЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ПЛАВАЮЧИХ ПІДЛОГ

Готова до застосування гранульована суміш еластичного віброізолюючого матеріалу, яка після нанесення на поверхню перекриття виконує функцію звукоізолюючої прокладки під вирівнюючу стяжку в конструкції плаваючої підлоги.

Завдяки простоті та високій швидкості нанесення покриття ШУМОПЛАСТ® застосовується для облаштування плаваючих підлог на об'єктах великої площі для перекриттів з нерівною поверхнею.



1 — Плита перекриття

2 — ШУМОПЛАСТ*, гранульована суміш 20 мм

3 — Розділяючий шар П/Е плівки

4 — Віброакустичний герметик Акуфлекс-ВС

5 — Цементно-піщана стяжка з армувальною сіткою товщиною 60 мм

Покриття ШУМОПЛАСТ* наноситься одразу на бетонне перекриття з виступаючою арматурою, інженерними комунікаціями, будівельним сміттям та локальними нерівностями до 10 мм. Стандартна товщина шару 20 мм. Суміш заводиться на стіни на висоту трохи більшу, ніж рівень майбутньої стяжки. Це необхідно для запобігання утворення «звукових містків». Поверхні стін для збільшення адгезії заздалегідь грунтуються.

Покриття наносять від далекого кута кімнати, поступово просуваючись до дверей, товщина шару контролюється щупом. Після нанесення суміш полімеризується за 24-48 годин. Після цього укладається армуюча сітка для підвищеної механічної міцності стяжки та сама стяжка висотою не менше 60 мм.

СКЛАД

Покриття складається з пінополістирильного грануляту, обробленого за спеціальною технологією із компенсуючою резино-каучуковою домішкою та синтетичним в'яжучим на акриловій основі.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

- Готова до застосування суміш ШУМОПЛАСТ* розфасована в поліетиленові мішки об'ємом 0,2 м³
- Вага мішка - 13.5 кг. При товщині шару 20 мм витрата матеріалу становить один п/е мішок на 10 м² поверхні
- Ґрунтувальна маса для обробки вертикальних поверхонь ШУМОПЛАСТ-ГРУНТ поставляється в пластмасових відрах масою 3/8/15 кг
- При обробці поверхні шириною 100мм витрата ґрунтувальної маси становить 120 г на 1 п.м

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

щільність	67,5 кг/м³
динамічний модуль пружності при навантаженні на шар 2 кПа	не більше 0,5
стискання при навантаженні 2 кПа	не більше 5 %


ПОЖЕЖОБЕЗПЕКА

Не підлягає обов'язковій пожежній сертифікації.

АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотна характеристика зниження приведеного рівня ударного шуму ΔLnw, дБ

Акустичні випробування виконані лабораторією акустичних вимірювань ДП НДІБК. Протокол №19к/18 від 26.04.2018р.



Індекс зниження приведеного рівня ударного шуму ΔLnw, дБ	31 дБ
Додаткова ізоляція поівтряного шуму, ΔRw, дБ	9 дБ

ACOUSTIC GROUP
ПЕРЕВІРЕНО ІНЖЕНЕРАМИ ДОВЕДЕНО ЧАСОМ

www.shumanet.ua
info@shumanet.ua
+38 (044)251-21-21